

SERGECA

COEFICIENTE ESTANDAR DE DIMENSIONES								
Material / Fact. Seg.	SDR 33	SDR 26	SDR 21	SDR 17	SDR 13,6	SDR 11	SDR 9	SDR 7,4
PE 80 / c = 1,25 (FONDONORMA 3833)	4 bar (60 PSI)	5 bar (75 PSI)	6,3 bar (90 PSI)	8 bar (120 PSI)	10 bar (150 PSI)	12,5 bar (187 PSI)	16 bar (240 PSI)	20 bar (300 PSI)
PE 100 / c = 1,25 (FONDONORMA 3833)	5 bar (75 PSI)	6,3 bar (90 PSI)	8 bar (124} PSI)	10 bar (150 PSI)	12,5 bar (187 PSI)	16 bar (240 PSI)	20 bar (300 PSI)	25 bar (375 PSI)
16	1.2		1.4		1.8		2.3	2.3
20	1.2		1.4		2.0	2.3	2.3	2.8
25	1.6		2.0		2.2	2.3	2.8	3.5
32	1.8		2.0	2.3	2.3	3.0	3.6	4.5
40	2.0		2.2	2.4	3.0	3.7	4.5	5.6
50	2.0		2.4	3.0	3.7	4.6	5.6	6.9
63		2.4	3.0	3.8	4.7	5.8	7.1	8.7
75		2.9	3.6	4.5	5.6	6.8	8.4	10.4
90		3.5	4.3	5.4	6.7	8.2	10.1	12.5
110		4.2	5.3	6.6	8.1	10.0	12.3	15.2
125	3.8	48.0	6.0	7.4	9.2	11.4	14.0	17.3
160	4.9	61.0	7.7	9.5	11.8	14.6	17.9	22.1
200	6.1	76.0	9.6	11.9	14.7	18.2	22.4	27.6
250	7.6	9.5	11.9	14.8	18.4	22.7	27.9	34.5
315	9.6	12.0	15.0	18.7	23.2	28.6	35.2	43.5
355	10.8	13.5	16.9	21.1	26.1	32.6	39.7	49.0
400	12.2	15.2	19.1	23.7	29.4	36.3	44.7	55.2
500	15.2	19.0	23.9	29.7	36.8	45.4	55.8	

Espesores expresados en milímetros (mm)

Valores en PSI aproximados

Consulte a nuestro Departamento de Ventas para pedidos especiales adaptados a sus necesidades ventas@sergeca.com.ve